

## 試驗報告



報告編號：KB-15-03693X

C-15-06973

頁數：1 OF 1

報告日期：104年07月15日

委託單位：泓垣霖科技有限公司  
 地址：臺中市北屯區旱溪西路三段295巷31號  
 供料廠商：泓垣霖科技有限公司  
 樣品名稱：VQ-800 混凝土矽晶密封固化劑  
 送驗人員：泓垣霖科技有限公司  
 收件日期：104年04月13日  
 試驗日期：104年04月13日~104年07月15日  
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

### 試驗條件：

基材配比	水	膠結材	六分石	三分石	粗砂	藥劑	單位重
kg/m <sup>3</sup>	212	265	367	553	904	----	2301

### 試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果	
抗彎強度(kgf/cm <sup>2</sup> )	參考 CNS 1233(1984)	標準組(未塗佈)	32.7
		試驗組(塗藥劑)	33.9
抗彎強度比	-----	$\frac{\text{試驗組抗彎強度}}{\text{標準組抗彎強度}} \times 100\%$	104

註：1. 試驗組試體拆模後，飽和石灰水養護26天，取出室溫中氣乾2天，藥劑施作方式為顧客提供(執行時間為2小時)，取出試體後仍置於室溫中氣乾7天後執行測試。  
 2. 本試驗之樣品不在 TAF 認可範圍內，故無法出具 TAF 標誌之報告。

----- oOo -----

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

陳如月

報告簽署人