

試驗報告



報告編號：TV-14-02802X

頁數：1 OF 1

報告日期：103年09月24日

委託單位：和友科技有限公司
 地址：臺中市北屯區旱溪西路3段295巷31號
 產品名稱：高黏度乳膠水泥樹脂
 產品型號：VQ-3000
 產品顏色：白色乳液
 製造廠商：和友科技有限公司
 送驗廠商：和友科技有限公司
 收件日期：103年09月09日
 試驗日期：103年09月09日~103年09月24日
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗方法	試驗結果	偵測極限
重金屬含量				
溶出銻(Sb)	mg/kg	參考 CNS 4797-2(2004) 玩具安全 (特定元素之遷移), 以感應耦合電 漿原子發射光譜儀(ICP-AES)做分析	未檢出<5.0	5
溶出砷(As)	mg/kg		未檢出<2.5	2.5
溶出鋇(Ba)	mg/kg		未檢出<10	10
溶出鎘(Cd)	mg/kg		未檢出<5	5
溶出鉻(Cr)	mg/kg		未檢出<5	5
溶出鉛(Pb)	mg/kg		未檢出<5	5
溶出汞(Hg)	mg/kg		未檢出<5	5
溶出硒(Se)	mg/kg		未檢出<5	5

註：1.本試驗報告重金屬含量測試係委託 SGS 化學實驗室-台北執行

2.重金屬含量試驗條件說明如下

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000ppm

2. n.d. = Not Detected / 未檢出

3. MDL = Method Detection Limit / 方法偵測極限值

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人